



# MAXCEL

## POLIURETANO PUTŲ SIŪLIŲ UŽPILDAS

### APRAŠYMAS

**MAXCEL** uždaru celių, apvalus poliuretano putų profilis, pagamintas ekstrūzijos būdu, naudojamas kaip siūlių užpildas.

### NAUDOJIMO SRITYS

- **MAXCEL** naudojamas kaip užpildas ir gylio reguliavimas temperatūrinėms siūlėms ar siūlių, tarp tokių pačių ar skirtingų konstrukcijos medžiagų, hidroizoliacijai, kurios dar bus užtepamos viršutiniu sluoksniu.
- Jis gali būti naudojamas kaip sandariklis konstrukcinių betoninių sienų sandūroms, iš anksto pagamintiems betono elementams, šaligatvių sujungimams su asortimento hermetikais tokiais kaip **MAXFLEX** arba **MAXJOINT ELASTIC**.

### PRANAŠUMAI

- Lengva dirbti, nes yra lengvas.
- Pakankamas atsparumas gniuždymui leidžiantis gerai padengti hermetiku
- Vanduo neįsigeria dėl uždaros ląstelių struktūros
- Didesnio tankio paviršinis sluoksnis suteikia profiliui gerą mechaninį pasipriešinimą, netrukdamas jo veiksmingumui.
- Ypač tinka kaip atrama siūlėms kurios turi būti sandarinamos silikonais, polisulfidais, poliuretanais, poliakrilatais ir kt.
- Siūlėse sukonstruotuose su **MAXCEL**, nėra sandarinimo medžiagos sukibimo su polietilenu, todėl siūlės įtempimas yra tik išskirtinai statmenas jungčiai, be įtempimo pagrindu.
- Išgaubtas paviršius.

### Naudojimas

**MAXCEL** profilių taikymas yra labai paprastas. **MAXCEL** profilio kraštai lengvai suspaudžiami ir įterpiami į siūlę gilyn, tam naudoti atitinkamą priemonę. Diametras parenkamas atsižvelgiant, kad bus apie 25 % suspaudimas, nes **MAXCEL**, įspaustas į siūlę turi nejudėti, kai dengiamas viršutinis sluoksnis.

### Įspėjimas

- Nedėkite **MAXCEL** su aštriais įrankiais, kad nepažeisti jo paviršiaus.
- Nenaudokite **MAXCEL** sandarinimui, jei medžiaga yra aukštesnės nei 70 ° C temperatūros, pavyzdžiui, karšti bituminiai užpildai.
- Kitiems tikslams, nenurodytiems šiame techniniame biuletenyje, klauskite mūsų techninio departamento.

## PAKUOTĖ

DIAMETRAS (MM)	ILGIS PAKUOTĖJE.
6	2500 m./rul.
10	1150 m./rul.
15	550 m./rul.
20	350 m./rul.
25	200 m./rul.
30	160 m./rul.
40	270 m./rul.
50	180 m./rul.
Dėžutės / ritės matmenys:	550 x 550 x 600 mm
Dėžutės / vienetų matmenys:	2050 x 415 x 620 mm
Ilgio nuokrypis, (m)	
40 mm	1,96 - 2,04
50 mm	1,96 - 2,04

## SANDĖLIAVIMAS

**MAXCEL** - galima laikyti neribotą laiką neatidarytoje pakuotėje, sausoje ir uždengtoje pakuotėje. Saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių ar karščio šaltinio.

## SAUGA IR SVEIKATA

Daugiau informacijos galima rasti užsisakius **MAXCEL** medžiagos Saugos duomenų lapą. Produktą ir tuščią jo pakuotę turi šalinti galutinis naudotojas, laikydamasis galiojančių reikalavimų.

## TECHNINIAI DUOMENYS

Produkto savybės	
Tankis (g/cm <sup>3</sup> )	40 (*)
Atsparumas išilginiam tempimui (kg/cm <sup>2</sup> )	400 (*)
Atsparumas tempimui, statmenas ilgiui (kg/cm <sup>2</sup> )	310 (*)
Išilginis pailgėjimas (%)	15 (*)
Pailgėjimas statmenai ilgiui (%)	8 (*)
Atsparumas išilginiam plyšimui (kg/cm)	108 (**)
Atsparumas plyšimui statmenai ilgiui (kg/cm)	60 (**)
Elastingumas (%)	10 (*)
Matmenų stabilumas	Puikus
Atsparumas deformacijai	Geras
Terminis stabilumas, (° C)	nuo -40 iki 60
Vandens įgeriamumas	Nėra

(\*) Bandytas pagal ASTM D-1564-71

(\*\*) Bandytas pagal ASTM D-624-71

## GARANTIJA

Šiame dokumente nurodyta informacija pagrįsta mūsų patirtimi ir techninėmis žiniomis, gauta atliekant laboratorinius bandymus ir tikrinant bibliografinę medžiagą. **DRIZORO® S.A.U.** pasilieka teisę atlikti pakeitimus be išankstinio įspėjimo. Bendrovė neprisiima atsakomybės, jeigu šie duomenys bus naudojami ne pagal šiame dokumente aiškiai nurodytą paskirtį, nebent suteksime leidimą tą daryti. Neprisiimame atsakomybės, kuri viršytų įsigyto produkto vertę. Nurodyti sąnaudų, matmenų ir išeigos duomenys yra tik pavyzdiniai, pagrįsti mūsų patirtimi. Šie duomenys gali skirtis priklausomai nuo konkrečių atmosferos ir darbo vietos sąlygų, todėl galimi nuosaikūs šių duomenų nukrypimai. Norint žinoti tikruosius duomenis, reikia atlikti bandymą darbo vietoje, kuris atliekamas kliento atsakomybe. Neprisiimame atsakomybės, kuri viršytų įsigyto produkto vertę. Jei kyla papildomų klausimų, susisiekite su mūsų Techniniu skyriumi. Ši biuletenio versija pakeičia ankstesniąją.



### **DRIZORO, S.A.U.**

*C/ Primavera 50-52 Parque Industrial Las Monjas  
28850 TORREJON DE ARDOZ – MADRID (ISPANIJA)  
Tel. 91 676 66 76 - 91 677 61 75, faks. 91 675 78 13  
el. paštas: [info@drizoro.com](mailto:info@drizoro.com) Interneto svetainė: [drizoro.com](http://drizoro.com)*

Nr. 6003176 / 6003176-MA

*Draudžiama be išankstinio rašytinio autorių teisių savininko sutikimo šią informaciją atgaminti, keis bet kokiomis priemonėmis (elektroninėmis, mechaninėmis, fotokopijuojant, įrašant ar kaip nors kit*



n° 6003176 / 6003176-MA