

/Logotipas: „DRIZORO®“  
statybos produktai/

# „MAXCLEAR®“

## SILOKSANINĖ VANDENĮ ATSUMIANTI PRIEMONĖ SKAIDRIAI FASADŲ APSAUGAI

### APRAŠYMAS

„MAXCLEAR®“ – tai aukštos kokybės skaidri siloksaninė vandenį atstumianti priemonė, skirta visiems ne kalkakmenio paviršiams, užtikrinanti paviršių apsaugą nuo lietaus ir atmosferos poveikio. Tiekama tirpiklio pagrindo skysčio, kurį galima tepti teptuku arba purkšti žemo slėgio purkštuvu, pavidalu.

### TAIKYMO SRITYS

- Nematoma mūrinių, dirbtinio ir natūralaus akmens ir kitų paviršių apsauga.
- Užtikrina akyto betono, cemento pluošto plokščių ir pirmojo tinko sluoksnio apsaugą ir hidrofobinį efektą.
- Akytų ir vandenį sugeriančių plytelių impregnavimas.
- Skystį sugeriančius ir stambias surenkamąsias dalis galima apdoroti gamykloje, kur jos gaminamos.

### PRIVALUMAI

- Suformuoja nematomą vandenį atstumiantį paviršių.
- Užtikrina 100 % garavimą.
- Įsiskverbia giliai į statybos medžiagas.
- Išsaugo apdorojamo paviršiaus tekstūrą ir spalvą.
- Sumažina išsikristalinimą, paviršiaus druskas.
- Didelis atsparumas šarmams.
- Sumažina valymo išlaidas.
- Atsparus temperatūros pokyčiams.

### NAUDOJIMO NURODYMAI

#### Paviršiaus paruošimas

Apdorojamas paviršius privalo būti švarus, ant jo neturėtų būti purvo, dulkių, riebalų,

išsikristalinimo, jis turi būti visiškai sausas.

Pirmiausia „MAXREST®“ užpildomi plyšiai, pataisomi skiedinio defektai, paskiau „MAXJOINT®“ užglaištomi plyšiai tarp plytų ir luitų.

#### Dengimas

Tepkite smulkiu teptuku arba purkškite žemo slėgio purkštuvu (0,4 kg/cm<sup>2</sup>). Gausiai padenkite apdorojamą paviršių „MAXCLEAR®“, pamažu tepdami arba purkšdami jį ruožais, o ne dideliais, išsistiniais plotais. Rekomenduojama dengti paviršių dviem sluoksniais, prieš tepdami arba purkšdami antrąjį sluoksnį, palaukite 10 valandų. Reikiamą plotą padengsite veiksmingiau, judėdami iš apačios į viršų.

#### Valymas

Visas priemones ir įrangą tik panaudoję nedelsdami nuvalykite „MAXSOLVENT®“. Dirbdami lauke, taip pat dengdami fasadus, stenkitės, kad priemonės neužtikštų ant stiklo ar aliuminio. Aptaškę arba sutepę paviršių, per valandą nuvalykite „MAXSOLVENT®“.

### SVARBŪS NURODYMAI

- Nenaudokite, jei per 4 valandas nuo padengimo pranešamas lietus.
- Nenaudokite žemesnėje nei 5 °C temperatūroje arba ant drėgnų paviršių.
- Nenaudokite ant kalkakmenio paviršiaus, gipso pagrindo ar panašios medžiagos. Šiais atvejais rekomenduojamas „MAXCLEAR®-D“.

### SAUGUMAS IR SVEIKATA

- „MAXCLEAR®“ yra degi medžiaga, todėl privalu laikytis įprastų šio pobūdžio produktų laikymo, gabenimo ir naudojimo atsargumo priemonių.
- Dirbdami nerūkykite, nenaudokite produkto zonoje, kurioje laikoma įranga ar atviros statinės.

- Dėvėkite apsauginius drabužius, būkite su apsauginiais akiniais, pasirūpinkite, kad darbo vieta būtų gerai vėdinama.
- Jei dirbate uždaroje erdvėje, pasirūpinkite papildomu vėdinimu.
- Dirbdami gyvenamuose pastatuose, pasirūpinkite, kad vėdinimo ir oro kondicionavimo prietaisai būtų išjungti.
- Jei pageidaujate, galite gauti „**MAXCLEAR**®“ saugos duomenų lapą.
- Galutinis naudotojas produktą ir jo tuščią talpyklą privalo išmesti laikydamasis oficialių nuostatų

## SUNAUDOJAMAS KIEKIS

Dengiant kietus paviršius – 3,5 m<sup>2</sup>/l, akytus paviršius – 0,5–0,7 m<sup>2</sup>/l.

## PAKUOTĖ

„**MAXCLEAR**“ tiekiamas 5–25 litrų statinėmis.

## LAIKYMAS

Neatidarytą originalią pakuotę galima laikyti 12 mėnesių sausoje uždaroje vietoje, apsaugotoje nuo drėgmės ir šalčio, aukštesnėje nei 5 °C temperatūroje.

## GARANTIJA

Šiame informaciniame lapelyje pateikiama informacija pagrįsta mūsų patirtimi ir techninėmis žiniomis, gautomis vykdant laboratorinius bandymus ir remiantis bibliografinė medžiaga. „**DRIZORO**“, **S.A.** pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti pateiktą informaciją. Įmonė neatsako už duomenų naudojimą kitais tikslais, nei aiškiai nurodyta informaciniame lapelyje, išskyrus atvejus, kai esame suteikę tam leidimą. Mes atsakome tik įsigyto produkto verte. Pateikiami suvartojamų produkto kiekių, matavimų ir išeigų duomenys yra tik orientacinio pobūdžio, jie paremti mūsų patirtimi. Esant skirtingoms specifinėms aplinkos ir darbo vietos sąlygoms, šie duomenys gali svyruoti ir skirtis nuo pateiktųjų. Norint sužinoti realius duomenis, produktas privalo būti kliento atsakomybe išbandytas darbo vietoje. Mes atsakome tik įsigyto produkto verte. Jei turite kitų abejonių, susisiekite su mūsų technikos skyriumi. Ši biuletenio versija pakeičia prieš tai buvusią.

/Logotipas:

„**DRIZORO**®“ statybos produktai/

„**DRIZORO**“, **S.A.**

C/ Primavera 50-52 Parque Industrial Las Monjas  
28850 TORECHON DE ARDOSAS, MADRIDAS (ISPANIJA)  
Tel. 91 676 66 76, 91 677 61 75 Faks. 91 675 78 13  
El. paštas info@drizoro.com Svetainė drizoro.com

/Sertifikavimo ženklas:

ISO 9001  
ISO 14001

„BUREAU VERITAS“ „BUREAU VERITAS“  
sertifikavimas 1828  
Nr. 6003176 / 6003176-M

